

IZRAVNAVAJUĆA MASA

TRASS AM 50

- > s dodatkom trassa
- > vrlo brzog stvrdnjavanja
- > visoke stabilnosti
- > do 50 mm u jednom sloju



Opis proizvoda

Visoko oplemenjena izravnavajuća masa sa sadržajem trassa, otporna na vodu i smrzavanja, vrlo brzog stvrdnjavanja i hidrauličnog vezivanja. Putem specijalnih dodataka omogućuje stvrdnjavanje morta do 50 mm bez napona naprezanja i ima vrlo dobra svojstva obradivosti.

Za unutarnju i vanjsku uporabu, za izravnavanje neravnih zidnih i podnih površina prije polaganja pločica u dnevnim sobama, tuševima, na balkonima, terasama, garažama, bazenima, komercijalnim mokrim prostorijama i fasadama.

Oblik isporuke:

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS		48

Skladištenje:

Skladištiti na drvenim paletama u suhom i hladnom prostoru, zaštićeno od smrzavanja, u neotvorenom originalnom pakiranju: 270 dana

Obrada

Preporučeni alat:

Sporotirajući električni mikser, odgovarajuća posuda za miješanje, zidarska žlica, gleter, špahtla, letva.

Miješanje:

Miješati u čistoj posudi za miješanje sporotirajućim električnim mješačem do homogene smjese bez grudica (vrijeme miješanja otprilike 4 minute).

Obrada:

Prije nanošenja morta, nanosite kontaktni sloj na prethodno pripremljenu površinu temeljnim predpremazom. Za primjenu na velikim površinama izvesti vodilice.

Naknadna obrada:

Spriječite brzo sušenje svježeg morta odgovarajućim mjerama. Nakon uporabe očistite alat vodom.

Tehnički podaci

Spremnost za polaganje	nakon cca 1 - 6 sata (ovisno o debljini sloja)
Potrošnja	cca 1,6 kg/m ² po mm debljine sloja
Debljina sloja	max. 50 mm
Vrijeme obrade	cca 30 min.
Zahtjev za vodom	cca 0,16 l/kg (odgovara 4 l / 25 kg)

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

Tlačna čvrstoća:

1 Tag - 4,1 N/mm²

7 Tage - 9,7 N/mm²

28 Tage - 13,5 N/mm²

Podloga

Prikladne podloge:

Beton

Cementni estrih

Anhidritni estrih

Lijevani asfalt

Gipsana žbuka

Vapneno-cementna žbuka

Ziđe

Gips kartonske ploče

Šalovani glatki beton

Porobeton

Drveni materijali

Nije pogodno za drvo, plastiku, metal, vodoodbojne površine i građevinske materijale od gipsa.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!

40012, IZRAVNAVAJUĆA MASA TRASS AM 50, vrijedi od: 08.04.2019, Gobo Lorens, Stranica 2

Tehnika polaganja keramike

- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Zamiješani materijal koji se već počinje aglomerirati ne smije se dalje razrijediti ili miješati sa svježim materijalom!

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjena prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.