

## Specijalni predpremaz DX 9

- > univerzalno primjenjiv
- > brzo suši
- > male potrošnje
- > gotovo na svim podlogama



### Opis proizvoda

Jedno-komponentni temeljni predpremaz na bazi specijalne disperzije, pojačava adheziju i spreman za upotrebu. Nakon pridržavanja vremena sušenja tvori lagano ljepljivu površinu, odmah spremnu za upotrebu. Za pripremu upijajućih i ne upijajućih podloga u unutrašnjem i zaštićenom vanjskom prostoru. Prikladan kao dubinski predpremaz za upijajuće, mineralne podloge poput cementnog, anhidritnog i magnezitnog estriha (također kod podnog grijanja). Prije polaganja parketa s svim Murexin MSP ili PUR ljepljivama bez migracijskih komponenti. Kao vezivni most za kasnije polaganje pločica, te izravnavanja sa svim Murexin masama za niveliranje na pločicama, teracu, čvrstim i vodootpornim ostacima ljepila, epoksidnim premazima, parnim branama na bazi epoksidne smole i MSP-a (bez migracijskih komponenti), drvenim podlogama, metalu, kao i na dobro brušenom ili sačmarenom lijevanom asfaltu. Nije pogodno za PUR - predpremake i neizbrušene kao i s Conti-Finish tretirane OSB - ploče.

#### Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA		42
5 KG / KKA		96

#### Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci

### Obrada

#### Preporučeni alat:

Valjak od mikro vlakna, valjak za lak, ličilačka četka, kist.

#### Miješanje:

Potresti prije upotrebe.

#### Obrada:

Nanesite ravnomjerno i tanko na očišćenu podlogu. Treba izbjegavati stvaranje lokvica. Na ne upijajućim podlogama nerazrijeđeno, na jako upijajućim cementnim podlogama može se razrijediti do max. 1: 3 s vodom. Kod anhidritnog estriha do max. 1: 2.

60012, Specijalni predpremaz DX 9, vrijedi od: 07.08.2019, Gobo Lorens, Stranica 1

Očistite alat vodom nakon upotrebe. Uklonite prljavštinu s temeljnog premaza dok je još svjež. Kod uobičajenih podloga nastavak radova je moguć ako se temeljni premaz ravnomjerno osuši. Vrijeme sušenja iznosi oko 30-60 minuta, ovisno o klimatskim uvjetima u prostoriji.

## Tehnički podaci

Spremnost za polaganje	40 min. (ne upijajuće)
Gustoća	cca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Boja	ljubičasta
Potrošnja	50 - 70 g/m <sup>2</sup> ovisno o apsorpciji podloge
Vrijeme sušenja	30 - 60 min.
Temperatura obrade	> +15°C do 25°C (pri 20°C i 65% relativne vlage zraka)

## Potvrde o ispitivanju

### Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1-PLUS, GISCODE D1 / bez otapala sukladno TRGS 610

## Podloga

### Prikladne podloge:

Uobičajene mineralne podloge  
Cementni estrih i beton  
Anhidritni astrih  
Lijevani asfalt (brušen ili sačmaren)  
Drvene podloge (osim neizbrušene OSB - ploče)  
Gotovi estrih

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

## Napomene o proizvodu i obradi

### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Sustavi na bazi vode mogu se sačuvati samo u ograničenoj mjeri nakon razrjeđivanja vodom; Stoga preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite da se temeljni premazi dobro osuše / stvrdnu.

### Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.

**60012, Specijalni predpremaz DX 9, vrijedi od: 07.08.2019, Gobo Lorens, Stranica 2**

## Tehnika parketa i lijepljenja

- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tijekom obrade ovog proizvoda treba izbjegavati jesti, piti i pušiti.
- Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene putove ili tlo.

### Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probnu površinu ili da ga testirate pomoću male probe.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Nosite zaštitne naočale.
- Ako ljepljivo ili materijal za polaganje dođu u dodir s vašim očima, odmah ga isperite s puno vode i posavjetujte se s oftalmologom.
- Zaštitite ruke voodootpornim, čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt kože s ljepljivom ili materijalom za polaganje. Zahvaćeni dijelovi kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže svježeg ljepljiva ili materijala za polaganje ostane na vašoj koži, veći je rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Djecu držite podalje od svježeg ljepljiva ili materijala za polaganje.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sastav: voda, disperzija, aditivi.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).