

SUPERGRUND D4 RAPID



- > univerzalno primjenjiv
- > jednokomponentan i vrlo niskih emisija EC1 Plus
- > predpremaz vrlo brzog sušenja
- > punjen kvarcnim pijeskom
- > pločica na pločicu



Opis proizvoda

Jednokomponentan predpremaz vrlo brzog sušenja na osnovi specijalne disperzije, sadrži kvarcni pijesak i poboljšava prijanjanje na podlogu. Nakon sušenja stvara se hrapava površina. Za unutarnju i vanjsku primjenu, u zidnom i podnom području. Služi pripremi neupijajućih i upijajućih podloga (kod upijajućih podloga razrijediti vodom do max 20 %, na anhidritnim estrisima max 5 %). Pogodan prije obrade Murexin nivelirajućim i izravnavajućim masama i prije polaganja pločica. Posebna primjena kod polaganja pločice na pločicu. Prikladno prema ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Oblik isporuke:

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 KG / KDO	10	320
5 KG / KE		85
10 KG / KE		36

Skladištenje:

Skladištiti na drvenim paletama u hladnom i suhom prostoru zaštićeno od smrzavanja, u neotvorenom originalnom spremniku pakovanju: 365 dana

Obrada

Preporučeni alat:

Kist, spužvasti valjak, četka.

Miješanje:

Prije upotrebe proizvod temeljito promiješati.

Obrada:

Materijal ravnomjerno nanijeti na čistu podlogu odgovarajućim alatom pazeći da se ne stvaraju lokvice. Kod jako upojnih podloga Supergrund D4 Rapid razrijediti do najviše 20 % s vodom. Ako se nanosi na kalcij – sulfatne estrihe proizvod razrijediti vodom najviše do 5 %, a najbolji rezultati se u ovom slučaju postižu nanošenjem i utrljavanjem tvrdom četkom (napraviti probne površine).

40007, SUPERGRUND D4 RAPID, vrijedi od: 08.04.2019, Gobo Lorens, Stranica 1

Tehnika polaganja keramike

Alat očistiti vodom nakon upotrebe.

Zaprljanja od proizvoda ukloniti dok su ostatci još svježi. Daljnja obrada moguća je kad se stvori film koji više nije ljepljiv.

Tehnički podaci

Spremnost za polaganje

na upojnim: cca 15 min.; na neupojnim: cca 30 min. kod površina neosjetljivih na vlagu i cca 2 - 3 sata kod površina osjetljivih na vlagu
žuta

Boja

Potrošnja

100 - 150 g/m² ovisno o podlozi

Temperatura obrade

> +5°C (niže temperature usporavaju proces stvrdnjavanja)

Podloga

Prikladne podloge:

Beton

Cementni estrih

Anhidritni estrih

Lijevani asfalt

Gipsana žbuka

Vapneno - cementna žbuka

Ziđe

Gips-kartonske ploče

Glatki beton (upijajući)

Porobeton

Drvene podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "općeprihvaćenim pravilima struke".

Za idealan sustav

Opis:

Supergrund D4 Rapid se može koristiti na kalcij-sulfatnim estrisima kao temeljni premaz za pločice veličine do 10.000 cm² (npr. 100 x 100 cm). Mora se razrijediti s oko 5 - 10 % vode prije upotrebe. Odobreno i vrijedi u povezivanju s Fleksibilnim ljepilom KL 5, Fleksibilnim ljepilom Maximo M41, Ljepilom za tekuće polaganje FBS 75 ili C2F S1 ljepila.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.

40007, SUPERGRUND D4 RAPID, vrijedi od: 08.04.2019, Gobo Lorens, Stranica 2

Tehnika polaganja keramike

- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Sustavi na bazi vode mogu se čuvati samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja s vodom; zbog toga uvijek preporučujemo što bržu upotrebu.
- Uvijek dopustite da se prajmeri dobro osuše.
- Kada se navlaži već suhi temeljni premaz, ponovno emulgira. To dovodi do optimalnog povezivanja pojedinih komponenti sustava.

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.